

BİTÜMEKS



TANIMI



BİTÜMEKS, bitüm-polimer kauçuk esaslıdır. Suya, rutubete karşı kullanılan ve kullanıma hazır tek bileşenli, likit su yalıtım membranıdır.

KULLANIM ALANLARI



- Yapıların suya ve rutubete maruz kalan beton, betopan, sıva, tuğla, ahşap gibi bütün yatay ve düşey emici yüzeylerinde.
- Teras, bodrum, temel, perde betonların su yalıtım-larında.
- Eski bitümlü yüzeylerde.
- Tüm mineral yüzeylerde.
- Yağmur derelerinde.
- Kılcal çatlaklı yüzeylerin su yalıtımı uygulamalarında kullanılır.
- Farklı zeminler için Marof Yapı uygulama teknik servisine danışınız.

NOT:

Sürekli basınçlı suya maruz kalan uygulama yapılacak yüzeylerde beton kalitesinin TS-EN 206 uygun olması gerekmektedir. Farklı zeminler için Marof Yapı uygulama teknik servisine danışınız

UYGULAMA



- Kullanıma hazır olduğundan her hangi bir ısıtma ve inceltmeye gerek yoktur.
- Kullanılmadan önce düşük devirli bir karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırınız.
- Yalıtım pompası, yalıtım fırçası veya rulo ile uygulanmalıdır.
- Detaylı bölgelerde ve köşelerde el fırçası kullanınız.
- Birinci kat tam kurumadan ikinci kat uygulanmamalıdır. İkinci kat birinci kata dik uygulanmalıdır.
- Hava şartlarına bağlı olarak her kat yaklaşık 10 ila 12 saat arasında kurur.
- Yağışlı ve +5° C den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

SARFIYAT



- Nem ve rutubet önleyici yüzeyler için: 2 kg/m²
- Su basıncı düşük yüzeyler için: 3 kg/m²
- Su basıncı yüksek yüzeyler için: 4 kg/m²
- Her katta tavsiye edilen kullanım miktarı: 1 kg/m²

UYGULAMA YAPILACAK YÜZEY HAZIRLANIŞI



- Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas, yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır.
- Sivri uçlar yuvarlatılmalı, yüzey mümkünse yüksek basınçlı su ile yıkanmalı ve suya doymamış hale gelinceye kadar kurutulmalıdır.
- Yatay ve düşey ek yerleri gibi açık bölgeler, kılcal çatlakların dışındaki büyük çatlaklar ve çukurlar MAROFELAST ŞAP 2K ile onarılmalıdır.
- Yüzey dondan korunmuş olmalıdır.
- Yeni yapılarda beton yüzeylerin 28 günlük mukavemetini almış olmasına dikkat edilmelidir.
- İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce astar olarak yüzeyler BİTÜM ASTAR ile yüzey durumuna göre 300 - 500 gr/m² arası tüketim miktarında astarlanmalıdır. Astar uygulanırken göllenme olmamasına dikkat edilmeli, var ise fırça ile dağıtılmalıdır.
- Çok emici ve tozuma yapan yüzeyler, yüzey sertleşinceye kadar POLYASTAR ile 1 veya 2 kat astarlanmalıdır. Yüzey sertleştikten sonra 1 kat BİTÜM ASTAR ile yüzeyin durumuna göre 300 - 500 gr/m² arası tüketim miktarında astarlanmalıdır.

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA



- Raf ömrü uygun saklanma şartlarında asgari 12 aydır.
- Stoklama ve sevk zamanında ilk gelen ürünü ilk sevk etmeye özellikle dikkat edilmelidir.
- Kuru ve serin ortamda (+5 °C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız.
- Güneşte bırakmayınız. Dondan koruyunuz.
- Üst üste 3 kovadan fazla istiflemeyiniz.

ALET TEMİZLİĞİ



- Kullanıldıktan hemen sonra bol su ile yıkanmalıdır.
- Kuruduktan sonra kalan parçalar tiner yardımı ile temizlenmelidir.

AMBALAJ



- 15 kg. plastik kova
- 200 kg. sac varil

KALİTE STANDARTLARI



TS-113

DİKKAT



Yukarıda anlatılan uygulama özellikleri ve yüzeyleri dışında kullanılması durumunda oluşacak hatalardan MAROF YAPI sorumlu değildir.