

BİTÜM ASTAR



TANIMI



Su ve bitümün, özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen kullanıma hazır bir astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI



- Yapıların suya ve rutubete maruz kalan beton, betopan, sıva, tuğla, ahşap gibi bütün emici yatay veya dikey yüzeylerinde her çeşit bitümlü membran uygulamasından önce astar olarak kullanılır.
- Farklı zeminler için Marof Yapı uygulama teknik servisine danışınız.

NOT:

Sürekli basınçlı suya maruz kalan uygulama yapılacak yüzeylerde beton kalitesinin TS-EN 206 uygun olması gerekmektedir. Farklı zeminler için Marof Yapı uygulama teknik servisine danışınız.

UYGULAMA YAPILACAK YÜZEY HAZIRLANIŞI



- Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas, yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır.
- Sivri uçlar yuvarlatılmalı, yüzey mümkünse yüksek basınçlı su ile yıkanmalı ve suya doymamış hale gelinceye kadar kurutulmalıdır.
- Yatay ve dikey ek yerleri gibi açık bölgeler, kılcal çatlakların dışındaki büyük çatlaklar ve çukurlar MAROFELAST ŞAP 2K ile onarılmalıdır.
- Yüzey dondan korunmuş olmalıdır.
- Yeni yapılarda beton yüzeylerin 28 günlük mukavemetini almış olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA



- BİTÜM ASTAR soğuk uygulamalıdır. Uygulama öncesi düşük devirli karıştırıcı ile 2 dakika karıştırılır.
- Bitüm fırçası, rulo veya yalıtım pompası ile uygulanır.
- Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4 - 8 saatte kurur. Yağışlı havalarda ve +5 °C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.
- BİTÜM ASTAR uygulanırken göllenme olmamasına dikkat edilmeli, var ise fırça ile dağıtılmalıdır.
- Çok emici ve tozuma yapan yüzeyler sertleşip, gözenekler kapanıncaya kadar BİTÜM ASTAR ile 2 veya daha fazla kat astarlanmalıdır.

SARFIYAT



- Az emici yüzeylerde tek katta 300 gr - 500 gr/m²,
- Çok emici yüzeylerde tek katta 600 gr 900 gr/m²

ALET TEMİZLİĞİ



- Kullanıldıktan hemen sonra bol su ile yıkanmalıdır.
- Kuruduktan sonra kalan parçalar tiner yardımı ile temizlenmelidir.

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA



- Uygun koşullar altında 12 ay raf ömrü vardır.
- Stoklama ve sevk zamanında ilk gelen ürün ilk sevk etmeye özellikle dikkat edilmelidir.
- Kuru ve serin ortamda (+5 °C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız.
- Güneşte bırakmayınız. Dondan koruyunuz.
- Üst üste 3 kovadan fazla istiflemeyiniz.

AMBALAJ



15 kg. kova

KALİTE STANDARTLARI



TS 113

DİKKAT



Yukarıda anlatılan uygulama özellikleri ve yüzeyleri dışında kullanılması durumunda oluşacak hatalardan MAROF YAPI sorumlu değildir.